



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	СУН-119
Обозначение пробы	COMP PAO 32
Компания	
Заказчик	ООО "Холв Лубрикантс Рус"
Контактное лицо	Гребенников Павел
Наименование клиента	
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	32
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	/
Марка масла	

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Оценка и интерпретация лабораторных данных не заказывались/не предоставлялись.

Данные образца					
Номер образца			957452		
Используемый продукт					
Дата отбора					
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала					
Долив масла					
Оценка масла					
Отдельные показатели					
Потенциал лакообразования MPC	ASTM D 7843	ΔE	13.4		
Термоокислительная стабильность RPVOT	ASTM D 2272 (B)	мин	3710		
Время деаэрации при 50°C (ISO VG 10-68)	ASTM D 3427	мин	0.30		
Пенообразование (последов-ть I, II, III)					
Склонность к пенообр-нию (24/94/24 °C)	ASTM D 892	мл	20/20/20		
Стабильность пены (24/94/24 °C)	ASTM D 892	мл	0/0/0		
Дезэмульгирующие свойства 54°C (ISO VG 32-68)					
Время разделения (54°C)	ASTM D 1401	мин	5		
Объем слоев (масло/вода/эмульсия) [54°C]	ASTM D 1401	мл	40-40-0		



Обозначение пробы: COMP PA0 32

Фотографии показателей

Отдельные показатели

Потенциал лакообразования МРС

